

Acilux® Shine

Design and transparency



GALVOLUX®

Acilux® Shine

Depuis quelques années, les plans de travail en verre jouissent d'une grande popularité car ils conviennent parfaitement dans les environnements modernes et aux cuisines de toutes tailles.

La finition semi-brillante de Acilux® Shine élargit la gamme des verres pour plans de travail et crédences Acilux® et Acilux® no-scratch et est particulièrement adaptée aux rendus avec impressions personnalisées Galvodeco® ainsi qu'aux couleurs vives. Grâce à sa transparence et son aspect soyeux unique, Acilux® Shine conservera sa beauté dans le temps, ce verre est facile à entretenir et constitue un excellent choix pour ajouter une touche de classe et de brillance à votre cuisine.

Les plans de travail et les crédences en verre trempé Acilux® Shine sont résistants à la chaleur, aux rayures et aux taches, ils sont certifiés par le label de qualité Galvodur®.

De plus, le verre est 100% recyclable et constitue l'une des finitions les plus hygiéniques pour les cuisines.



Résistance aux rayures




Résistance aux taches



Semi-brillant



Verre trempé thermique



Spécifications techniques

Dimensions maximales :	3160 mm x 2200 mm
Épaisseur du verre :	4 mm, 6 mm, 12 mm; autres épaisseurs sur demande
Verre de base :	Float Extrawhite selon Norme EN 572 1-2:2004 (Verre Float sur demande)
Masse spécifique :	2.5 kg/m ² pro mm d'épaisseur

Caractéristiques

	Normes	Résultats
Résistance aux rayures	UNI EN 15186:2012	Classe A (niveau maximum)
Résistance aux liquides froids	UNI EN 12720:2013	Classe 5 (niveau maximum)
Résistance aux taches	UNI EN 438-2:2016	Classe 5 (niveau maximum) Aucun changement visible
Verre trempé thermique	EN 12150-1	Les plans de travail Acilux® Shine sont fabriqués selon les directives et les tolérances dimensionnelles requises par cette norme.

Caractéristiques visuelles (verre de base : Float 5 mm)

Facteur de transmission lumineuse : 87,4%	Facteur de réflexion lumineuse : 8,2 % (côté structuré)
Gloss: (60° GU-R60) 28,4	Haze: Lumière du jour : 15.3 / Éclairage artificielle : 15.8

GALVOLUX SA

Via Strecce 1 - CP 171 - 6934 Bioggio - Svizzera
Tel. +41 91 610 55 11 - Fax +41 91 610 55 22
info@galvolux.com - www.galvolux.com



QUALITÉ
ET GARANTIE
DEPUIS 1900

GALVOLUX®

Technique du verre et du miroir